

ФОЛИПЛАСТ

Автоматизация производственных процессов
Промышленная робототехника

Прототипирование / Термоформование / Полиуретаны
Услуги / Оборудование / Технологии



ООО «ТПК Фолипласт» / ИНН 5258100217
ОГРН 1125258000097 / КПП 525801001

Юридический адрес: 603029, Россия,
г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11Н

Почтовый адрес: 603064, Россия,
г. Нижний Новгород, а/я 7

Телефон: 8 800 302 13 41
Факс: +7 (831) 266 72 06

F-Sil 240

Силиконовый компаунд на платиновой основе

Описание продукта

F-Sil 240 представляет собой двухкомпонентный силикон на платиновой основе, предназначенный для изготовления форм под литье полиуретанов, а также производства изделий. Благодаря низкой усадке F-Sil 240 позволяет получать абсолютно точные копии моделей со сложной фактурой.

Основные особенности и преимущества

- Удобное соотношение
- Высокая твердость (40 Шор А)
- Отличные механические свойства
- Отверждение происходит при комнатной температуре, что может быть ускорено термообработкой
- Высокая эластичность, облегчающая демонтаж сложных деталей-копий

Применение

- Изготовление форм для литья полиуретанов, гипса, искусственного камня, полиэфирной смолы.
- Производство изделий

Использование:

Поверхность мастер-модели должна быть чистой и свободной от загрязнений. При необходимости, особенно при работе с пористыми деталями, следует использовать подходящее разделительное средство.

Смешивание:

Перед использованием обе части силикона необходимо тщательно перемешать, так как при длительном хранении может произойти разделение наполнителя. Для приготовления смеси нужно взять 100 частей А и 100 частей В, добавить их в чистый контейнер. Компоненты следует хорошо перемешать до того момента, пока отвердитель полностью не гомогенизируется с базой. Можно использовать как ручное, так и механическое перемешивание, но не следует смешивать продукт на протяжении продолжительного времени или допускать превышения температуры выше 35°C. Рекомендуется смешивать небольшие количества, чтобы обеспечить полное перемешивание базы и отвердителя. Настоятельно рекомендуется удалить попавший воздух в вакуумной камере до тех пор, пока смесь не расширится, а затем сожмётся. После еще 1-2 минут под вакуумом смесь должна быть проверена на наличие воздуха и может быть использована. При вакуумировании объем смеси увеличивается в 3-5 раз, поэтому следует выбирать достаточно большой контейнер.



www.folioplast.ru

Заливка смеси и отверждение:

После смешивания состав необходимо как можно быстрее заливать на мастер-модель, избегая попадания воздуха. Каталлизированный материал затвердеет в эластичный каучук в течение 3-4 часов при комнатной температуре, затем форму можно будет использовать. Если рабочая температура значительно ниже, время затвердевания будет дольше. Если температура или влажность в помещении очень высокие, рабочее время катализированной смеси будет сокращено. Конечные механические свойства формы будут достигнуты в течение 24 часов.

Свойства продукта при 25°C

Характеристика	Метод проверки	Значение
Свойства в неотверженном состоянии		
Цвет		Бесцветный
Плотность	ISO 2811	1,05 г/см³
Динамическая вязкость после перемешивания	ISO 3219	2500 (A) и 2500 (B) мПа·с
Пропорции смешивания		100:100

Свойства в катализированном состоянии:

Динамическая вязкость	ISO 3219	3000±500 мПа·с
Время жизни		30-45 мин
Время отверждения		3-4 часа

Свойства смеси в отверженном состоянии

Плотность	ISO 2781	1,05 г/см³
Твердость Шор А	ISO 868	40±2
Предел прочности на растяжение	ISO 37	3,5 Н/мм²
Удлинение при разрыве	ISO 37	400%
Линейная усадка		<0,2%
Прочность на разрыв	ASTM D 624 В	>24 Н/мм

Данные значения были получены в лабораторных условиях и требуют дополнительной проверки в условиях конечного использования.

Хранение:

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении при температуре не выше 32°C в плотно закрытых оригинальных, нераспечатанных контейнерах.